



YUPO® Original FPG-250 Hoja de datos técnicos Cubierta de 74 libras, 9.9 PT

Parámetro	Unidades	Rango	Referencia*	Notas
Espesor, promedio	micrón	250 +/- 12	JIS P-8118	2
Peso base, Promedio	g/m ²	200.0 +/- 9.0	JIS P-8124	2
Opacidad, Promedio	%	98.0 min.	TAPPI T-425	2
Brillo, Promedio - Parte superior	%	18 +/- 4	TAPPI T-480	2
Brillo, Promedio - Dorso	%	18 +/- 4	TAPPI T-480	2
Blancura, Promedio	WI (índice de blancura)	96.0 +/- 2.0	JIS L-1015	2

Notas clave:

2 - Se muestra rango de especificación.

*Los métodos de ensayo Yupo se basan en la referencia indicada, pero no son necesariamente los mismos. Se establece el procedimiento de Yupo en caso de que no haya referencia disponible.

Este documento proporciona nuestras especificaciones actuales para FPG-250. Yupo Corporation America puede cambiar estos ítems a su exclusiva discreción. Esta edición sustituye cualquier versión anterior.

FPG-250, versión 23, 20 de julio de 2020