



Yupoilluminate® FPU-200 Hoja de datos técnicos

<u>Parámetro</u>	<u>Unidades</u>	<u>Rango</u>	<u>Referencia*</u>	<u>Notas</u>
Espesor, Promedio	micrón	200 +/-10	JIS P-8118	2
Peso base, Promedio	g/m ²	158.0 +/- 7.0	JIS P-8124	2
Opacidad, Promedio	%	96.5 min.	TAPPI T-425	2
Brillo, Promedio - Parte superior	%	20 +/- 4	TAPPI T-480	2
Brillo, Promedio - Dorso	%	20 +/- 4	TAPPI T-480	2
Blancura, Promedio	WI (índice de blancura)	96.0 +/- 2.0	JIS L-1015	2

Notas clave:

2 - Se muestra rango de especificación.

*Los métodos de ensayo Yupo se basan en la referencia indicada, pero no son necesariamente los mismos. Se establece el procedimiento de Yupo en caso de que no haya referencia disponible.

Este documento proporciona nuestras especificaciones actuales para FPU-200. Yupo Corporation America puede cambiar estos ítems a su exclusiva discreción. Esta edición sustituye cualquier versión anterior.

FPU-200, versión 6, 11 de Agosto de 2020