



## YUPO® Original HJG-070 Hoja de datos técnicos Texto de 37 libras

<u>Parámetro</u>	<u>Unidades</u>	<u>Rango</u>	<u>Referencia*</u>	<u>Notas</u>
Espesor, Promedio	micrón	70 +/- 4	JIS P-8118	2
Peso base, Promedio	g/m <sup>2</sup>	55.0 +/- 3.0	JIS P-8124	2
Opacidad, Promedio	%	85.0 mín.	TAPPI T-425	2
Brillo, Promedio - Parte superior	%	17 +/- 4	TAPPI T-480	2
Brillo, Promedio - Dorso	%	17 +/- 4	TAPPI T-480	2
Blancura, Promedio	WI (índice de blancura)	96.0 +/- 2.0	JIS L-1015	2

### Notas clave:

2 - Se muestra el rango de especificación.

\*Los métodos de ensayo Yupo se basan en la referencia indicada, pero no son necesariamente los mismos. Se establece el procedimiento de Yupo en caso de que no haya referencia disponible.

Este documento proporciona las especificaciones actuales de HJG-070. Yupo Corporation America puede cambiar estos ítems a su exclusiva discreción. Esta edición sustituye todas las versiones anteriores.

HJG-070, versión 27, 7 de Agosto de 2020