



YUPO® Original QJJ-400 Hoja de datos
técnicos Cubierta de 144 libras, 15.7 PT

<u>Parámetro</u>	<u>Unidades</u>	<u>Rango</u>	<u>Referencia*</u>	<u>Notas</u>
Espesor, Promedio	micrón	400 +/- 16	JIS P-8118	2
Peso base, Promedio	g/m ²	390.0 +/- 16.0	JIS P-8124	2
Opacidad, Promedio	%	97.5 +/- 2.5	JIS P-8149	2
Brillo, Promedio - Parte superior	%	21 +/- 6	JIS P-8142	2
Brillo, Promedio - Dorso	%	21 +/- 6	JIS P-8142	2
Blancura, Promedio	WI (índice de blancura)	95.5 +/- 2.0	JIS L-1015	2

Notas clave:

2 - Se muestra el rango de especificación.

*Los métodos de ensayo de Yupo se basan en la referencia indicada, pero no son necesariamente los mismos. Se indica el procedimiento de Yupo en caso de que no haya referencia disponible.

Este documento proporciona las especificaciones actuales de QJJ-400. Yupo Corporation America puede cambiar estos ítems a su exclusiva discreción. Esta edición sustituye cualquier versión anterior.