



## YUPO Octopus® XAD-1057 Hoja de datos técnicos

<u>Parámetro</u>	<u>Unidades</u>	<u>Rango</u>	<u>Referencia*</u>	<u>Notas</u>
Espesor, Promedio	micrón	285 +/- 32	JIS P-8118	2
Peso base, Promedio	g/m <sup>2</sup>	190.0 +/- 22.0	JIS P-8124	2
Brillo, Promedio - lado de impresión	%	2 +/- 1	JIS P-8142	2
Blancura, Promedio	WI (índice de blancura)	90 mín.	JIS L-1015	2

### Notas clave:

2 - Se muestra el rango de especificación.

\*Los métodos de ensayo Yupo se basan en la referencia indicada, pero no son necesariamente los mismos. Se establece el procedimiento de Yupo en caso de que no haya referencia disponible.

Este documento proporciona las especificaciones actuales de XAD-1057. Yupo Corporation America puede cambiar estos ítems a su exclusiva discreción. Esta edición sustituye cualquier versión anterior.

XAD-1057, versión 2, 7 de Agosto de 2020