



Yupo Accel® FEB110 Folha de dados técnicos 85 g/m² (57 LB) Texto 4.3 PT

<u>Parâmetro</u>	<u>Unidades</u>	<u>Varição</u>	<u>Referência*</u>	<u>Notas</u>
Espessura, Média	mícron	110 +/- 4	JIS P-8118	2
Gramatura, Média	g/m ²	84.7 +/- 4.0	JIS P-8124	2
Opacidade, Média	%	94.0 min.	JIS P-8149	2
Brilho, Média - Superior	%	46 +/- 10	JIS P-8142	2
Brilho, Média - Verso	%	46 +/- 10	JIS P-8142	2
Brancura, Média	WI	94.5 min.	JIS L-1015	2

Legenda das notas:

2 - Gama de especificação apresentada.

* Os métodos de teste do Yupo são baseados, mas não necessariamente os mesmos, na referência indicada; procedimento da Yupo indicado se a referência não estiver disponível. Este documento fornece nossas especificações atuais para o FEB-110. As alterações nestes itens podem ocorrer a critério exclusivo da Yupo Corporation América. Esta edição substitui todas e quaisquer versões anteriores.