



## Yupo Accel<sup>®</sup> FEB-130 Folha de dados técnicos 100 g/m<sup>2</sup> (68 lb) Texto

<u>Parâmetro</u>	<u>Unidades</u>	<u>Varição</u>	<u>Referência*</u>	<u>Notas</u>
Espessura, Média	mícron	130 +/- 5	JIS P-8118	2
Gramatura, Média,	g/m <sup>2</sup>	100.1 +/- 5.0	JIS P-8124	2
Opacidade, Média	%	95.0 min.	JIS P-8149	2
Brilho, Média - Superior	%	45 +/- 10	JIS P-8142	2
Brilho, Média - Verso	%	45 +/- 10	JIS P-8142	2
Brancura, Média	WI	94.5 min.	JIS L-1015	2

### Legenda das notas:

2 - Gama de especificação apresentada.

\*Os métodos de teste do Yupo são baseados, mas não necessariamente os mesmos, na referência indicada; procedimento da Yupo indicado se a referência não estiver disponível. Este documento fornece nossas especificações atuais para o FEB-130. As alterações nestes itens podem ocorrer a critério exclusivo da Yupo Corporation América. Esta edição substitui todas e quaisquer versões anteriores.