



YUPO Accel® FEB-200 Folha de dados técnicos 158 g/m² (58 lb) Capa 8.0 PT

<u>Parâmetro</u>	<u>Unidades</u>	<u>Variação</u>	<u>Referência*</u>	<u>Notas</u>
Espessura, Média	mícron	200 +/- 8	JIS P-8118	2
Gramatura, Média	g/m ²	158.0 +/- 7.0	JIS P-8124	2
Opacidade, Média	%	97.0 min.	JIS P-8149	2
Brilho, Média - Superior	%	43 +/- 10	JIS P-8142	2
Brilho, Média - Verso	%	43 +/- 10	JIS P-8142	2
Brancura, Média	WI	94.5 min.	JIS L-1015	2

Legenda das notas:

2 - Gama de especificação apresentada.

*Os métodos de teste do Yupo são baseados, mas não necessariamente os mesmos, na referência indicada; procedimento da Yupo indicado se a referência não estiver disponível.

Este documento fornece nossas especificações atuais para o FEB-200. As alterações nestes itens podem ocorrer a critério exclusivo da Yupo Corporation América. Esta edição substitui todas e quaisquer versões anteriores.

FEB-200, versão 5, 07-Agosto-2020