



## YUPO Accel<sup>®</sup> FEB-250 Folha de dados técnicos 200 g/m<sup>2</sup> (74 lb) Capa 9.9 PT

<u>Parâmetro</u>	<u>Unidades</u>	<u>Variação</u>	<u>Referência*</u>	<u>Notas</u>
Espessura, Média	mícron	250 +/- 10	JIS P-8118	2
Gramatura, Média	g/m <sup>2</sup>	200.0 +/- 9.0	JIS P-8124	2
Opacidade, Média	%	98.0 min.	JIS P-8149	2
Brilho, Média - Superior	%	42 +/- 9	JIS P-8142	2
Brilho, Média - Verso	%	42 +/- 9	JIS P-8142	2
Brancura, Média	WI	94.5 min.	JIS L-1015	2

### Legenda das notas:

2 - Gama de especificação apresentada.

\*Os métodos de teste do Yupo são baseados, mas não necessariamente os mesmos, na referência indicada; procedimento da Yupo indicado se a referência não estiver disponível.

Este documento fornece nossas especificações atuais para o FEB-250. As alterações nestes itens podem ocorrer a critério exclusivo da Yupo Corporation América. Esta edição substitui todas e quaisquer versões anteriores.

FEB-250, versão 5, 07-Agosto-2020