



YUPO Accel[®] FEB-300 Folha de dados técnicos 232 g/m² (86 lb) Capa 11.8 PT

| <u>Parâmetro</u> | <u>Unidades</u> | <u>Variação</u> | <u>Referência*</u> | <u>Notas</u> |
|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Espessura, Média | mícron | 300 +/- 12 | JIS P-8118 | 2 |
| Gramatura, Média | g/m ² | 234.0 +/- 10.0 | JIS P-8124 | 2 |
| Opacidade, Média | % | 98.0 min. | JIS P-8149 | 2 |
| Brilho, Média - Superior | % | 41 +/- 9 | JIS P-8142 | 2 |
| Brilho, Média - Verso | % | 41 +/- 9 | JIS P-8142 | 2 |
| Brancura, Média | WI | 94.5 min. | JIS L-1015 | 2 |

Legenda das notas:

2 - Gama de especificação apresentada.

*Os métodos de teste do Yupo são baseados, mas não necessariamente os mesmos, na referência indicada; procedimento da Yupo indicado se a referência não estiver disponível.

Este documento fornece nossas especificações atuais para o FEB-300. As alterações nestes itens podem ocorrer a critério exclusivo da Yupo Corporation América. Esta edição substitui todas e quaisquer versões anteriores.