



## YUPO® Original FPG-095 Folha de dados técnicos 73 g/m<sup>2</sup> (50 lb) Texto 3.8 PT

<u>Parâmetro</u>	<u>Unidades</u>	<u>Variação</u>	<u>Referência*</u>	<u>Notas</u>
Espessura, Média	mícron	95 +/- 5	JIS P-8118	2
Gramatura, Média	g/m <sup>2</sup>	73.2 +/- 4.0	JIS P-8124	2
Opacidade, Média	%	90.0 min.	TAPPI T-425	2
Brilho, Média - Superior	%	20 +/- 4	TAPPI T-480	2
Brilho, Média - Verso	%	20 +/- 4	TAPPI T-480	2
Brancura, Média	WI	96.0 +/- 2.0	JIS L-1015	2

Legenda das notas:

2 - Gama de especificação apresentada.

\*Os métodos de teste do Yupo são baseados, mas não necessariamente os mesmos, na referência indicada; procedimento da Yupo indicado se a referência não estiver disponível.

Este documento fornece nossas especificações atuais para o FPG-095. As alterações nestes itens podem ocorrer a critério exclusivo da Yupo Corporation América. Esta edição substitui todas e quaisquer versões anteriores