



## Yupoilluminate® FPU130 Folha de dados técnicos

<u>Parâmetro</u>	<u>Unidades</u>	<u>Varição</u>	<u>Referência*</u>	<u>Notas</u>
Espessura, Média	mícron	130 +/- 6	JIS P-8118	2
Gramatura, Média	g/m <sup>2</sup>	100.1 +/- 5.0	JIS P-8124	2
Opacidade, Média	%	93.0 min.	TAPPI T-425	2
Brilho, Média - Superior	%	20 +/- 4	TAPPI T-480	2
Brilho, Média - Verso	%	20 +/- 4	TAPPI T-480	2
Brancura, Média	WI	96.0 +/- 2.0	JIS L-1015	2

### Legenda das notas:

2 - Gama de especificação apresentada.

\*Os métodos de teste do Yupo são baseados, mas não necessariamente os mesmos, na referência indicada; procedimento da Yupo indicado se a referência não estiver disponível.

Este documento fornece nossas especificações atuais para o FEB-130. As alterações nestes itens podem ocorrer a critério exclusivo da Yupo Corporation América. Esta edição substitui todas e quaisquer versões anteriores.

FEB-130, versão 6, 24-julho-2020