



YUPO® QJJ-400 Folha de Especificação
390 g/m² (144 lb)* Capa

Parâmetro	Unidades	Variação	Referência*	Notas
Espessura, média	mícron	400 +/- 16	JIS P-8118	2
Gramatura, média	g/m ²	390.0 +/- 16.0	JIS P-8124	2
Opacidade, média	%	94,5 min.	TAPPI T-425	2
Brilho, média - Superior	%	21 +/- 6	TAPPI T-480	2
Brilho, média - Verso	%	21 +/- 6	TAPPI T-480	2
Brancura, média	WI	94 min.	JIS L-1015	2

Legenda das notas:

2. - Gama de especificação apresentada.

*Os métodos de teste do Yupo são baseados, mas não necessariamente os mesmos, na referência indicada; procedimento da Yupo indicado se a referência não estiver disponível.

Este documento fornece nossas especificações atuais para o QJJ-400. As alterações nestes itens podem ocorrer a critério exclusivo da Yupo Corporation América. Esta edição substitui todas e quaisquer versões anteriores.