



YUPOBlue® YPI-200 Folha de dados  
técnicos 158 g/m<sup>2</sup> (58lb) Capa 8.0 PT

<u>Parâmetro</u>	<u>Unidades</u>	<u>Variação</u>	<u>Referência*</u>	<u>Notas</u>
Espessura, Média	mícron	200 +/- 8	JIS P-8118	2
Gramatura, Média	g/m <sup>2</sup>	158.0 +/- 7.0	JIS P-8124	2
Opacidade, Média	%	96.5 min.	JIS P-8149	2
Brancura, Média	WI	93.0 min.	JIS L-1015	2

Legenda das notas:

2 - Gama de especificação apresentada.

\*Os métodos de teste do Yupo são baseados, mas não necessariamente os mesmos, na referência indicada; procedimento da Yupo indicado se a referência não estiver disponível.

Este documento fornece nossas especificações atuais para o YPI-200. As alterações nestes itens podem ocorrer a critério exclusivo da Yupo Corporation América. Esta edição substitui todas e quaisquer versões anteriores.

YPI-200, versão 2, 07-Agosto-2020